C.S.A. SERVICE Srl - Via Farini, 8
20030 SENAGO - MI - Italy
Tel. (+39) 02 99813304
Fax (+39) 02 99815209
http://www.csamedical.it/
e-mail: info@csamedical.it

ISO01 - COPERTA ISOTERMICA

Approvazione CE della normativa 93/42

Classe: 1°

Tipo: monouso non sterile, latex free.

Caratteristiche
Ha la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato interno utilizzato. Protegge nello stesso modo sia dal freddo che dal caldo.
Resistente agli strappi e impermeabile all'acqua.
Resistente alla temperatura: da - 25°C a + 70°C (punto di fusione).
Resistente a vento e a radiazione ultravioletta.
Modalità d'uso, avvertenze e numero di lotto riportati sul foglietto interno di istruzioni.

Destinazione d'uso: la coperta isotermica è indispensabile per il pronto soccorso di traumatizzati e ustionati, che vengono avvolti in essa.

Schema di funzionamento / utilizzo
Protezione dal freddo: la parte argentata verso il corpo riflette il calore del corpo ed evita l'ipotermia.
Protezione dal caldo: la parte dorata verso il corpo; i raggi del sole vengono riflessi dalla parte esterna argentata permettendo al corpo di rimanere fresco.

Manutenzione: non occorre, essendo monouso.

Conservazione e manipolazione del dispositivo: non ci sono particolari indicazioni per la conservazione e manipolazione.

Precauzione d'utilizzo: fare attenzione ad avvolgere bene il traumatizzato, distinguendo correttamente il lato argentato da quello dorato poiché aventi funzioni opposte.

Controindicazioni e iterazioni: non ci sono particolari controindicazioni o iterazioni nell'utilizzo di questo dispositivo medico.

Materiale: foglio in PET (polietilene tereftalato) metallizzato alluminio/alluminio dorato.

Peso: 62 g ± 5 g.

Dimensioni: 210 cm x 160 cm.

Spessore: 12 µm.

Ispezione funzionale - Test condotti

1. Retrazione: longitudinale < 1,5 %, trasversale < 1 %
2. Allungamento a rottura: longitudinale 130%, trasversale 100 %
3. Carico di rottura: longitudinale 20 N/mq, trasversale 22 N/mq
4. Permeabilità al vapore d'acqua (condizioni: 38 °C - 90 % RH): < 1,5 g/mq/24h
5. Permeabilità all'ossigeno (condizioni: 23°C - 0% RH): < 1,5 cc/mq/24h

Modalità di trasporto e smaltimento: non ci sono particolari osservanze cui attenersi nel trasporto; lo smaltimento va effettuato negli appositi contenitori.

Confezione e imballo
Confezionata in busta singola trasparente di plastica con foglietto di istruzioni in italiano all'interno. Cartoni da 200 pezzi.