



SCHEDA TECNICA ART. CODY S1P SRC

Art. Cod. RL 30316

con: **Infinergy**



“Defaticante con il 54% di energia in più nell’ammortizzazione dinamica”



“PUNTALE TRASPIRANTE”

CALZATA 11

CALZATURA TIPO “A”

TAGLIE 35-48

PESO TG.42 : 540 grammi

COMPONENTI

TOMAIO FORATO
FODERA ANTERIORE
FODERA POSTERIORE
GIRELLO
SOFFIETTO
ALLACCIATURA PORTAOCCHIELLI
SOTTOPIEDE E SOLETTA ANTIFORO:
PUNTALE
SOTTOPUNTALE
COPRISOTTOPIEDE
SUOLA INTERMEDIA
INSERTO DEFATICANTE

DESCRIZIONE

Pelle nabuk naturale bottalato SP.2 -2,2 mm.
Feltro imputrescibile sp.1-1.2 mm
imola a tunnel d'aria traspirante
Albany nero + imbottito MTP 10 mm.
Airnet + imola+ imbott MTP 10 mm.
con velcro regolabile
Save & flex PLUS Non metallica perf 0
AIR-TOE Alluminio "con membrana"
in gomma antipiega
Poly soft antisudore,antimicotico
Poliuretano Espanso antistatico den.045
Infinergy (BASF)

SPECIFICHE TECNICHE

PUNTALE “AIR-TOE ALLUMINIO”

Resistenza all'urto mm

≥ 14

16

Resistenza alla compressione mm

≥ 14

18

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE NON METALLICA

Resistenza alla perforazione N

≥ 1100

1300

CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA

Classe ambientale 1° 12% umidità 1x105Ω a 1x108Ω(0,1 MΩ a 100 MΩ) 1x108Ω

Classe ambientale 2° 25% umidità 1x105Ω a 1x108Ω(0,1 MΩ a 100 MΩ) 1x107Ω

Classe ambientale 3° 50% umidità 1x105Ω a 1x108Ω(0,1 MΩ a 100 MΩ) 1x106Ω

TOMAIO

Impermeabilità dinamica del tomaio:

≥ 60

60

Assorbimento Acqua dopo 60'

≤ 30 %

12%

Acqua trasmessa dopo 60'

≤ 0,2 gr

0.1

Permeabilità al vapor d'acqua mg/cmq h

≥ 0,8

3.5

Coefficiente di permeabilità mg/cmq h

≥ 15

37

Permeabilità al vapor d'acqua mg/cmq h fodera

≥ 2

4,7

Coefficiente di permeabilità mg/cmq (fodera)

≥ 20

41.7

Resistenza all'abrasione cicli(fodera secco)

25600 cicli

No Foro

Resistenza all'abrasione cicli(fodera a umido)

12800 cicli

No Foro

Resistenza all'abrasione cicli(sottopiede)

≥ 400

No Foro

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume)mm³

≤ 150

55

Resistenza alle flessioni mm

≤ 4

3

Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm

≥ 4

4.9

Resistenza agli idrocarburi(variaz.% Volume)

≤ 12

1

Assorbimento di energia del tacco J

≥ 20

34

Coef.di aderenza: EN-ISO 20345:2011

≥ 0,18

0,30

con metodo EN 13287: 2012 SRA+SRB=SRC

≥ 0,32

0,82

REV 31/08/2018

Cromo VI: non rilevabile, inferiore al limite di rilevabilità del metodo (3 mg/Kg)

Rilascio di Nichel inferiore a 0,5 µg/cm² Metodo : UNI EN 1811(00)

Metodo di prova di riferimento per il rilascio di Nichel da articoli che vengono in contatto diretto e prolungato con la pelle.

Azocoloranti : Nelle condizioni descritte nei test effettuati, non sono stati rilevati in questo componente , azocoloranti vietati dalla direttiva 2002/61/CE del 19 Luglio 2002 relativa alle restrizioni in materia di immissioni sul mercato e d uso di talune sostanze e preparati pericolosi(coloranti azoici)

Metodo : CEN ISO/TS 17234:2003 – Cuoio. analisi chimiche – determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti. Analisi cromatografica ad alta prestazione HPLC

Analisi in gas cromatografia con rivelatore di massa

Solettina antiforo non metallica: Multi Protection Zero 0+ (Perforazione Zero)